



TINTA, TEXTURA, GRAFIATO, SELADOR, MASSA PVA, MASSA ACRÍLICA

ALBATROZ TINTA PROFISSIONAL – Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 04/1992 da ABNT – Tipo 4.2.5. Tinta à base de resina acrílica. Indicada para interiores e exteriores, possui ótimo desempenho, boa cobertura e mínimo respingamento, fácil aplicação. Indicada para pinturas de superfícies de alvenaria, (internas e externas), blocos de cimentos, massa corrida.

ALBATROZ SELADOR ACRÍLICO - Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 04/1992 da ABNT – Tipo 4.1.6. Fundo branco de alta resistência à alcalinidade, grande poder de cobertura e enchimento, representa a preparação definitiva de paredes de reboco novo, concreto ou blocos.

ALBATROZ MASSA CORRIDA INTERIOR – Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 04/1992 da ABNT – Tipo 4.5.2. Produto a base de resina acrílica, ótima aderência aos rebocos. Indicada para corrigir imperfeições de paredes interiores.

ALBATROZ GRAFF/ALBATROZ DESIGN TEXTURA ACRÍLICA HIDRO REPELENTE – Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 04/1992 de ABNT – Tipo 4.2.5. Produto a base de resina acrílica, indicado para acabamento de superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, cimento amianto, concreto aparente, paredes pintadas, massa corrida ou massa acrílica.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

REBOCO NOVO: Aguardar a cura e a secagem da superfície por no mínimo 30 dias, aplicar Albatroz Selador Acrílico.

CONCRETO, GESSO E BLOCOS DE CIMENTO: Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes. (É importante efetuar um simples teste, aplicando o Fundo Preparador de Paredes, puro, e verificar se a superfície não irá apresentar brilho, caso positivo dilua o produto em 1:1 com AGUARRAS).

REBOCO FRACO, DESAGREGADO, CAIÇÃO OU COM PARTES SOLTAS: Remover o máximo possível lixando ou escovando, eliminar o pó e aplicar 1 demão de Fundo Preparador de Paredes.

PEQUENAS IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: Para superfícies externas, indicamos a correção com Massa Acrílica e superfícies internas, indicamos Massa Corrida Interior.

GRANDES IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: Corrigir com argamassa e aguardar a cura de 30 dias, para que não ocorra mancha.

MANCHAS DE ÓLEO, GORDURAS, GRAXAS E SIMILARES: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.

SUPERFÍCIES COM MOFO: Lavar com água sanitária em proporção de 1/1 com água potável, deixar agir por no mínimo 15 minutos, enxaguar com água potável em abundância, até a remoção total do mofo, aguardar a secagem, aproximadamente 24 horas.

SUPERFÍCIES COM BRILHO: lixar até obter uma superfície totalmente fosca e eliminar o pó resultante do lixamento, com escovamento e pano umedecido.

SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO (REPINTURA): Eliminar resíduos ou **contaminantes, lixar, eliminar o pó e repintar.**

MASSA CORRIDA(Interiores) MASSA ACRÍLICA (Exteriores). Aplicar 1º demão de tinta diluída em 30% do volume, as demais demãos deveram respeitar o intervalo de 4 horas entre uma demão e outra.

PRODUTO	DILUIÇÃO EM ÁGUA POTÁVEL	APLICAÇÃO	Nº DEMÃOS	RENDIMENTO EM DEMÃO POR GALÃO DE 3,6L
TINTA PROFISSIONAL	5 a 10%	Rolo/trincha	2 a 3	25 a 35 m ²
MASSA CORRIDA	Pronta para uso	Desempenadeira de aço/ Espátula	2 a 3	8 a 10 m ²
SELADOR ACRÍLICO	Até 10 %	Rolo/Trincha	1	15 a 20 m ²

ALBATROZ GRAFF	Pronta para uso	Desempenadeira de aço/ pvc	1	3,5 a 4 kg/m ²
ALBATROZ DESIGN	5 a 10 % p/ texturizar	Rolo de espuma	1	1,5 a 2 kg/m ²

SECAGEM: Ao toque de 30 min. Entre demãos 4 horas. Final 72 horas.

COMPOSIÇÃO BÁSICA TINTA PROFISSIONAL E SELADOR ACRÍLICO: Resina a base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos modificados, pigmentos inorgânicos,(dióxido de titânio) e orgânicos, cargas minerais inertes, aditivos específicos, glicóis, agentes espessantes, microbiocidas, hidrocarbonetos alifáticos e água. Não contém matéria prima a base de metais pesados.

COMPOSIÇÃO BÁSICA MASSA CORRIDA: Resina a base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos modificados, cargas minerais inertes, aditivos específicos, glicóis, agentes espessantes, microbiocidas, hidrocarbonetos alifáticos e água. Não contém matéria prima a base de metais pesados.

COMPOSIÇÃO BÁSICA GRAFF/ DESIGN: Resina a base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos modificados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, álcoois e tensoativos etoxilados. Não contém metais pesados.

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES: Cores que em sua composição apresentam pigmentos muito fortes, podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios solares ou intempéries. Não aplicar em áreas com temperatura inferiores a 10º C e ou umidade relativa

do ar superior a 90%. Evitar a pintura em dias chuvosos ou quando há ocorrência de ventos fortes. Recomendamos o uso de óculos de segurança, luvas e máscaras protetora. Até 20 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar extração de sais solúveis, causando manchas de escorrimento. Caso isso venha ocorrer, lave imediatamente toda a superfície em água sem esfregar, molhando a superfície uniformemente. Esse processo de lavagem eliminam as manchas, porém, se o produto atingir a cura só se elimina as manchas repintando. Manter a embalagem fechada, fora do alcance das crianças e animais. A embalagem não deve ser reutilizada. Armazenar em local coberto, seco e arejado com temperatura entre 10°C e 40°C. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Evitar a inalação dos vapores e contato com o produto. Em contato com a pele ou olhos, lavar com água corrente em abundância. Ocorrendo irritação da pele, olhos e alterações das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar auxílio médico, informando e levando a embalagem do produto. As características do produto só serão alcançadas mediante um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, como, preparação correta da superfície, manuseio adequado do produto, condições climáticas, esquema de pintura adequado e técnica de aplicação.